



technisches Datenblatt

Wellplatten aus Polycarbonat

Plattentyp	:	S 76/18	K 76/18
Plattenstärke ca.	:	ca. 1 mm	ca. 1 mm
Garantie	:	10 Jahre*	10 Jahre*
Eigenschaften	:	leicht und kostengünstig, hohe Bruchfestigkeit, langjährige Lichtdurchlässigkeit, hohe Temperaturbeständigkeit, einfach Bearbeitung und Montage	
Farbe	:	klar	klar, bronze, Sun-Stop
Plattenbreite/Deckbreite ca.	:	1045/970 mm	1045/970 mm
Plattenlänge	:	2000 - 7000 mm	2000 - 7000 mm
Temperaturbeständigkeit	:	-40 bis + 120°	-40 bis + 120°
Brandverhalten (DIN 4102 B1)	:	schwer entflammbar	schwer entflammbar
Lichtdurchlässigkeit %	:		
klar	:	> 90	> 90
bronze	:	./.	~ 50%
Sun-Stop	:	./.	~ 20%
UV-Schutz	:	einseitig coextrudiert	einseitig coextrudiert

* gemäß Garantiebestimmungen