



Deine-Stegplatten

Wir bringen es auf den Punkt

technisches Datenblatt

Wellplatten aus schlagzäh modifiziertem Acrylglas

Plattenstärke ca.	:	3 mm
Garantie	:	20 Jahre*
Eigenschaften	:	schlagzäh modifizierter Kunststoff, hohe Lichtdurchlässigkeit, hohe Witterungsbeständigkeit
Farbe	:	diverse
Plattenprofil	:	S 76/18 (Sinuswelle)
Plattenstrukturen	:	Glatt - Wabenstruktur - C-Struktur
Plattenbreite ca.	:	1045 mm, Deckbreite 970 mm
Plattenlänge ca.	:	2000-7000 mm
max. Gebrauchstemperatur	:	70° C
Brandverhalten (DIN 4102)	:	B2
Lichtdurchlässigkeit %		
klar (Glatt)	:	ca. 90 %
klar (C-Struktur)	:	ca. 88 %
klar (Wabe)	:	ca. 81 %
bronze (C-Struktur)	:	ca. 75 %
bronze (Wabe)	:	ca. 55 %
graphit (Wabe)	:	ca. 54 %
opal-weiß (Glatt)	:	ca. 52 %
opal-Sunstop (Glatt)	:	ca. 50 %
UV-Schutz	:	ja
wichtiger Hinweis zur Verlegelänge	:	da sich die Platten bei Schwankungen im Temperatur- und Feuchtigkeitsbereich verändern (Ausdehnung bis zu 3mm/m Länge) sollte die Plattenlänge auf 4000 mm begrenzt werden. Bei größeren Dachlängen sind die Platten überlappend zu verlegen.

* gemäß Garantiebestimmungen